



FIXOMAT AR PLUS

Aditivo para chapisco e argamassa – Base acrílica

1. Descrição

Adesivo a base de resina sintética, base acrílica, de alta performance, especialmente desenvolvido para atuar como aditivo em chapiscos e argamassas, promove aderência com propriedades plásticas e ganho de impermeabilidade.

2. Características

Melhora as argamassas e concretos nos seguintes itens:

- Plasticidade
- Aderência
- Resistência mecânica
- Impermeabilidade

3. Especificação

Especificação conforme fabricante Betumat.

4. Uso

É utilizado para unir concreto velho com concreto novo, em argamassas de regularização e pisos industriais, argamassas de reparos e chapiscos.

5. Consumo

	Chapiscos	Argamassa de Regularização e Recuperação	Pisos
Fixomat AR Plus	1	1	1
Água	2	3	2
Cimento	1	1	1
Areia	2	4	2
Pedriscos	0	0	2
Consumo de Fixomat Ar Plus	0,25 kg/m ²	0,30 kg/m ² /cm	0,50 kg/m ² /cm

6. Ferramentas para aplicação

Compressor de ar, vassouras ou rolos pneumáticos são indicados para limpar e melhorar a aderência da membrana com a superfície existente.



7. Limpeza das ferramentas

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água.

8. Sistema de aplicação

Mistura-se FIXOMAT AR PLUS a água, na proporção e consumo indicado, compondo a água de amassamento. Adicionar à mistura, agregados secos (cimento, areia, pedriscos, etc.) para dar trabalhabilidade à massa.

A superfície deve estar limpa e isenta de óleos e graxas.

9. Cuidados

Não aplicar em superfícies úmidas ou que esteja desagregando do substrato.

Guardar as embalagens fechadas.

10. Outras orientações

Recomenda-se o uso de EPI's (luvas, capacetes, botas, máscara de gases, óculos de segurança) para aplicação do produto.

Em caso de incêndio, utilize pó químico, dióxido de carbono, espuma química ou neblina d'água.

Para outros esclarecimentos sobre manuseio e segurança, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.viapol.com.br

11. Embalagem

Galão com 3,6 kg

Balde com 18 kg

Tambor com 200 kg

12. Armazenagem

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo:

Galão de 3,6 kg: 4 caixas

Lata de 18kg: 3 latas

Tambor com 200 kg: 2 tambores

13. Validade de estocagem

09 meses

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.