

Betulit

Emulsão Asfáltica

DESCRIÇÃO

Betulit é uma emulsão asfáltica formada a partir de asfaltos especiais, plastificantes, cargas minerais e fibra de vidro, dispersos em água, através de agentes emulsificantes e/ou dispersantes.

CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Unidade	Betulit
Massa específica a 25/25 °C	g/cm ³	1,10 – 1,20
Resíduo por evaporação (mínimo)	%	50
Cinzas sobre resíduo por evaporação (máximo)	%	30
Inflamabilidade	-	Não apresenta
Secagem total (máximo)	h	24

Normas de referência

NBR 9685:2005 – Emulsão Asfálticas para impermeabilização

NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

VANTAGENS

Fácil manuseio e aplicação
Produto tixotrópico (não escorre)
Aplicação a frio

USO

Betulit é uma emulsão indicada para:

- Colagem de isolante térmico;
- Revestimento de isolamento térmico em tubulações e barreiras de vapor a uma temperatura inferior a 75°C.

Para outras utilizações, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br)

CONSUMO

O consumo do Betulit depende da espessura exigida na aplicação.

Em caso específico, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br)

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Colher de pedreiro ou espátula.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve estar limpo e seco, isento de corpos estranhos, restos de forma, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Aplicar camadas alternadas de 2,0 a 2,5mm de espessura por camada;
- Aguardar a secagem de uma camada para a aplicação da posterior.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Não aplicar na chuva.
Não aquecer o produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.betumat.com.br.

Recomenda-se utilizar EPI's adequados como luvas, capacetes, botas e óculos de segurança para aplicação do produto.

EMBALAGEM

- Balde com 20kg
- Barrica com 50kg
- Tambor com 200kg

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo recomendado:

- Balde de 20kg: 3 baldes;
- Barrica de 50kg: 2 barricas;
- Tambor com 200kg: 2 tambores.

VALIDADE DE ESTOCAGEM

9 (nove) meses a partir da data de fabricação