



Desforma® Eco

Desmoldante de base vegetal livre de solventes

1. Descrição

É um desmoldante oleoso, pronto para o uso, composto de óleos vegetais processados para aplicação em formas metálicas e não absorventes com a finalidade de impedir a aderência do concreto e outros materiais cimentícios. Permite a redução das bolhas melhorando o acabamento e protege as formas da alcalinidade do concreto.

2. Características técnicas do Produto

Característica	Desforma® Eco
Base química	Óleos vegetais e aditivos
Aspecto	Líquido
Cor	Amarelo turvo
Massa específica	~0,88 g/cm ³
pH	~5,5

3. Vantagens

- Não ataca as vedações de borracha;
- Permite obter concreto aparente de excelente qualidade;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Não mancha o concreto.

4. Utilização

O Desforma® Eco permite facilitar o desmolde das peças concretadas obtendo uma superfície com excelente acabamento e qualidade e pode ser utilizado em:

- Formas metálicas;
- Formas para paredes de concreto em alumínio ou outro material;
- Formas não absorventes como de fibra de vidro ou outros materiais sintéticos.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

O Desforma® Eco é fornecido pronto para o uso, não permite diluições. Antes da utilização é imprescindível garantir a limpeza da forma. Deve ser aplicado com pulverizador, trincha ou esponja. Após a aplicação remover o excesso de produto com uma esponja e proteger a forma de intempérie para que não haja remoção do desmoldante.

Caso a superfície do concreto venha a receber um tratamento posterior como pinturas e revestimentos é necessário lavar a superfície com água e sabão utilizando uma escova de nylon ou água sob pressão a fim de remover resquícios do desmoldante na superfície.

Dosagens elevadas podem causar retardo excessivo, por isso é imprescindível os testes prévios.

Compatibilidade:

Desforma® Eco é compatível com os aditivos para concreto e argamassa da Viapol, para a compatibilidade com outros produtos consulte o departamento técnico da Viapol.



6. Consumo

De 50 a 100 m²/litro dependendo da superfície da forma.

7. Embalagem

Está disponível na seguinte embalagem:

- Tambor de 200 L / 176 kg.

8. Validade/Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas. A temperatura máxima para armazenagem é de 35°C.

9. Empilhamento

Não empilhar.

10. Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize luvas de borracha látex ou PVC, óculos e sapato de segurança.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

11. Cuidados ambientais

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha de segurança (FISPQ) do produto: Desforma[®] Eco.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.