



CONTRA UMIDADE

1. Descripción

Aditivo impermeabilizante mineral que, mezclado con los morteros u hormigón, confiere impermeabilidad, actuando por hidrofugación de los capilares.

2. Ventajas

- Aplicación simple y fácil;
- No altera el tiempo de cura de morteros u hormigones;
- Eficiencia permanente. No pierde sus características a lo largo del tiempo.

3. Características Técnicas

| | |
|--|--------------------|
| Aspecto: | Líquido |
| Color: | Blanco |
| Densidad a 25°C: | 1,000 a 1,050 g/ml |
| Viscosidad Brookfield: (F2/50 rpm, 25 °C): | 100 a 600 cPs |
| pH: | 10,0 a 12,0 |

4. Usos

Contra Umidade es un impermeabilizante hidrófugo que reacciona con el cemento, bloqueando los capilares de la estructura, interrumpiendo así, el desarrollo de la humedad en áreas por debajo del nivel del suelo, como:

- Piscinas enterradas;
- Subsuelos;
- Pozos de ascensores;
- Cimientos y fundaciones;
- Muros de contención;
- Revoques externos;
- Caja de agua enterrada.

5. Instrucciones de Uso

Aplicación del producto

Homogenice el producto antes de usar. Disuelva el Contra Umidade en agua, amasando uniformemente, sin dejar grumos. Aplique la 1ª mano del mortero



con espesor de 1 cm. Aplicar 2 o 3 manos más de morteros con Contra Umidade, pero no pase más de 4 horas entre una capa de y otra de mortero. Utilice cuchara de pedrero o llana como herramientas de aplicación.

Recomendaciones

Mantenga los envases cerrados lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. Mantenga el ambiente ventilado durante la aplicación y secado. En caso de contacto con la piel u ojos, lave la región afectada con abundante agua. En caso de ingesta, no induzca el vómito y procure inmediatamente un médico informando sobre el tipo de producto ingerido. Lave con agua todas las herramientas utilizadas para la aplicación del producto luego se su uso.

6. Consumo

Mortero impermeable: 2,0 litros de Contra Umidade para 50 kg de cemento. Hormigón impermeable: 0,5 litros de Contra Umidade para 50 kg de cemento. Observación: para cada centímetro de espesor de mortero, el consumo es de aproximadamente 0,18 litros/m².

7. Presentaciones

- Frasco de 1 litro;
- Galón de 3,6 litros;
- Balde con 18 litros;
- Barrica de 18 litros;
- Caja de 18 litros (36 sacos de ½ litro);
- Tambor con 200 litros.

8. Validez

El producto tiene validez de 24 meses, a partir de la fecha de fabricación, desde que se almacene en local seco, ventilado y en los envases originales intactos.

Nota: As informações contidas em esta ficha estão baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Advertimos que o desempenho de nossos produtos depende das condições de preparação da superfície, aplicação e armazenamento, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos, assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza devido ao uso inadequado dos produtos. Por mais esclarecimentos consultar a nosso departamento técnico.

Viapol se reserva o direito de mudar as especificações ou informações contidas em este folheto sem prévio aviso.