



# MANTEX

## 1. Descripción

**Mantex** es una malla de poliéster especialmente desarrollada como auxiliar en la impermeabilización de grietas y fisuras en losas de azoteas.

## 2. Utilización

Su función es la de proporcionar un refuerzo en la membrana de impermeabilización, tanto en grietas, como en juntas de dilatación.

## 3. Instrucciones de uso

### Aplicación del producto

**Mantex** puede ser usado solo a lo largo de grietas (fajas de 15 cm), como también en refuerzo general en la impermeabilización de loza (dimensiones mayores).

Uso en grietas: Aplique el impermeabilizante (**Vedage Branco, Vedage Plus, Viaflex Preto, Viaflex Branco, Viaflex Parede, Vitkote**) en una mano de fondo, diluya con aproximadamente 40 % de agua, a lo largo de todas las grietas, en una faja de 15 cm de ancho. Espere el secado por cerca de 6 horas mínimo. Sobre esta faja, aplique una segunda mano del impermeabilizante (sin diluir) y espere por lo menos 8 horas.

Después del secado de la 2ª mano, aplique una tercera mano, también sin diluir y luego desenrolle **Mantex** sobre la superficie, pasando sobre toda la membrana un rodillo o cepillo para facilitar la impregnación del impermeabilizante sobre la malla.

Aguarde al secado del impermeabilizante por cerca de 8 horas y aplique dos manos (con intervalos de 8 horas), en manos cruzadas.

Posteriormente haga la impermeabilización de toda el área de la losa, conforme a la especificación del producto a ser utilizado.

(Consulte la ficha técnica de **Vedage, Viaflex Preto y Vitkote**).

## 4. Presentación

<b>Mantex</b> Resinado:	Rollos de 0,15 m x 5 m (paquetes con 12 unidades)
<b>Mantex</b> Termo-fijado:	Rollos de 0,50 m x 50 m
<b>Mantex</b> Crudo	Rollos de 1 m x 50 m
	Rollos 1,5 m x 50 m

*Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, consecuencia de un uso indebido del producto. Por más aclaraciones consultar al departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*